


## 化学名称

苯甲基硅油

## 结构式



## 产品介绍

SiSiB® PF8250-30 类似于美国道康宁 DC-510，日本信越 KF-50。本品是无色至淡黄色透明油，具有粘度低，冻点低，耐热性能好，相对闪点高，膨胀系数小，优异的电气性能（抗电晕、平均耐温高）。

## 典型物性

外观	无色至浅黄色透明液体
比重（25℃）	1.010~1.080
粘度 <sub>cps</sub>	25~40 cSt
折光率（25℃）	1.4700~1.4800
闪点	>240℃
凝点	<-45℃

## 产品应用

SiSiB® PF8250-30 粘度低、冻点低、耐热性好、相对闪点高，膨胀系数小，优越的电气性能（抗电晕、平均耐压高）。用于大型电力电容器的绝缘浸渍液及血浆袋、输液袋的隔离防粘添加剂，外科用药的基础油料，化妆品及护肤、伤冻疮等添加剂等。



SISIB SILICONES

西斯博有機硅

版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司

电话：+86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真：+86-25-5859-9935

Email: sales@SiSiB.com





# SiSiB<sup>®</sup> PF8250 苯甲基硅油

- 2 -

## 包装和储存

本品标准包装为 1Kg, 5Kg 氟化瓶, 25kg 铁桶和 200Kg 铁桶。

25° C 或以下储存于原始未开封容器中, 本品自生产之日起保质期为五年, 过期产品经化验合格后方可使用。

## 声明

本说明书中所有信息是基于我们目前所掌握的知识和经验, 我们保留对本说明书更正或更改其中的信息及说明的权利, 恕不另行通知而不承担任何责任。正式采用本产品这前, 应先进行小型试验, 以便确定最佳用量和使用条件。我们所提供的使用建议, 不得被视为侵犯任何专利权的原因。

西斯博的唯一保证, 是产品满足发货时的销售规格。若西斯博违反该保证, 您所能获得的唯一补偿, 仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

西斯博声明, 不对任何间接或附带性的损害负任何赔偿责任。



**SISIB SILICONES**

西斯博有机硅

版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司

电话: +86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真: +86-25-5859-9935

Email: sales@SiSiB.com

